Kubidritt Classic
Спецификация изделия

Изделие

Kubidritt Classic - высококачественное эластомерно-битумное наплавляемое полотно премиального класса. Верхняя сторона покрыта шифером, нижняя - быстронаплавляемым нетканым полотном с термоиндикатором. **Kubidritt Classic** существенно превосходит минимальные требования действующих нормативов, качество продукции обеспечивается заводской системой производственного контроля.

Преимущества изделия

- высокая устойчивость против старения по сравнению со стандартными изделиями
- стойкая эластичность
- высокая устойчивость против распространения трещин

Область применения

Kubidritt Classic предназначен для использования в качестве долговечного, высококачественного покровного слоя кровель с тяжелым защитным покрытием.

Технические характеристики

Свойства	Метод испытаний	Единица	Норматив
Длина	DIN EN 1848-1	[м]	5,0
Ширина	DIN EN 1848-1	[м]	1,0
Прямота	DIN EN 1848-1	[мм/10]	< 20
Толщина	DIN EN 1849-1	[мм]	5,3 ± 0,1
Заполняющая подложка: полиэфирный флис PV 300	DIN EN 20000-201	[г/м²]	300
Водонепроницаемость	DIN EN 1928 B	-	200 kPA/24 h
Пожар снаружи	EN 1187	-	Broof (t1)*
Огнестойкость	DIN EN ISO 11925-2	-	Klasse E DIN EN 13501-1
Сопротивление отслаиванию	DIN EN 12316-1	[N/50 мм]	KLF
Прочность на срез	DIN EN 12317-1	[N/50 мм]	KLF
Сопротивление растяжению: макс. растягивающее усилие вдоль/поперек	DIN EN 12311-1	[N/50 мм]	1.300/1.300
Сопротивление растяжению: макс. удлинение вдоль/поперек	DIN EN 12311-1	[%]	60/60
Сопротивление ударной нагрузке	DIN EN 12691	[мм]	KLF
Сопротивление статической нагрузке	DIN EN 12730	[кг]	KLF
Размерная точность	DIN EN 1107-1	[%]	≤ 1
Изгиб в холодном состоянии (предельная температура)	DIN EN 1109	[°C]	-40 (-45)
Теплостойкость (предельная температура)	DIN EN 1110	[°C]	+ 115
Искусственное старение DIN EN 1296 соответствует прим. 25 годам под открытым небом	DIN EN 1109 DIN EN 1110	[°C] [°C]	< - 30 > + 100
Адгезия обсыпки	DIN EN 12039	[%]	< 30
Тип применения / класс качества	DIN EN 20000-201		DO/DU/E1/BA PYE PV300 S5
Вес рулона	DIN EN 1849-1	[кг]	ca. 29
* см. сопроводительный документ H&S		KLF = параметр не установлен	

Указания по хранению

Kubidritt Classic хранить всегда вертикально, защищать от влаги, высоких температур и прямых лучей солнца. В холодное время использовать без промедления, непосредственно после доставки рулонов с отапливаемого зимнего склада.

Указания по применению

Полотно укладывается методом сварки с помощью пропановой газовой горелки. Нижний слой в области Т-образного стыка срезается под углом 45°. При использовании в качестве верхнего покровного настила **Kubidritt Classic** подплавляется по всей площади поверхности с нижней стороны и закатывается, при необходимости через шпиндель, вставленный во внутреннее отверстие рулона, в активированный битум, привариваясь всей поверхностью к нижнему подкладочному полотну. Продольные и поперечные швы выполняются по всей поверхности на ширину 8 см так, чтобы из нахлеста равномерно выступал валик битума шириной 10- 15 мм. Направленный валик не требует обсыпки измельченным шифером. При использовании в качестве нижнего подкладочного настила **Kubidritt Classic в исполнении с тонкой посыпкой** приплавляется с нижней стороны точечно или пунктирно (прерывистыми полосами), а на участках швов и стыков - по всей площади поверхности.

C. Hasse & Sohn
Inh. E. Rädecke GmbH & Co.
Sternstraße 10, 29525 Uelzen
Телефон: (0581) 9 73 53-0
Факс: (0581) 1 62 18

Интернет: www.Hasse.info
E-Mail: mail@Hasse.info

CE

Сертификат по изоляции крыш: 1724-CPD-071101, EN 13707
Сертификат по изоляции зданий: 1724-CPD-071201, EN 13969